

C32

(Matelas fibre noix de coco, double filet de polypropylène)

Matelas composé de fibre de noix de coco dont le dessus et le dessous sont recouverts d'un filet de polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES

Format	2,44m x 34,3m
Superficie	83,6 m ²
Poids¹	22,7 kg
Masse par unité de surface ±10%	0,27 kg/m ²
Ouverture du filet	0,75 x 0,75 po (12,7 mm x 12,7 mm)

¹ basé sur le poids des fibres sèches au moment de la fabrication. La teneur en humidité de base des fibres est de 20 %.

PROPRIÉTÉS

Épaisseur	6,88 mm	ASTM D 6525
Pénétration de la lumière	23,5 %	ASTM D 6567
Résistance max. à la traction	4,89 kN/m (MD ¹) et 2,4 kN/m (TD ²)	ASTM D 6818
Élongation	28,4% (MD ¹) et 31,1% (TD ²)	ASTM D 6818
Absorption de l'eau	287 %	ASTM D 1117/ECTC
Amélioration de la germination	449 %	ASTM D 7322
Élasticité	83 %	ASTM D 6524
Gonflement	20,3 %	ECTC Procedure

¹ Direction de la machine

² Direction transversale

EXIGENCES DE PERFORMANCE

- Pentes : **≤ 1 H : 1 V**
- Taux de perte de sol (Facteur C) : 0,05
- Vitesse max. : 2,7 m/sec
- Contrainte de cisaillement : 2,25 lb/pi² (108 Pa)
- Longévité fonctionnelle : ≤ 36 mois (varie d'une région à l'autre selon les conditions climatiques)

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

