

Curlex® III

(Matelas **EXTRA** fibre de bois, double filet de polypropylène)

Matelas composé de fibre de bois dont la longueur de fibre est à 80% de 6 pouces et plus. Le dessus et le dessous du matelas sont recouverts d'un filet en polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES

Format	2,44m x 27,4m
Superficie	66,9 m ²
Poids¹	35,6 kg
Masse par unité de surface ±10%	0,53 kg/m ²
Ouverture du filet	1 po x 2 po (25,4 mm x 50,8 mm)

¹ basé sur le poids des fibres sèches au moment de la fabrication. La teneur en humidité de référence pour ce produit est de 22%.

PROPRIÉTÉS

Épaisseur	11,68 mm	ASTM D 6525
Pénétration de la lumière	20,5 %	ASTM D 6567
Résistance max. à la traction	2,03 kN/m (MD ¹) et 0,88 kN/m (TD ²)	ASTM D 6818
Élongation	36,7% (MD ¹) et 29,5% (TD ²)	ASTM D 6818
Absorption de l'eau	230 %	ASTM D 1117/ECTC
Amélioration de la germination	673 %	ASTM D 7322
Gonflement	56 %	ECTC Procedure
Élasticité	53 %	ASTM D 1777/ECTC

¹ Direction de la machine

² Direction transversale

EXIGENCES DE PERFORMANCE

- Pentés : ≤ 1 H : 1 V
- Taux de perte de sol (Facteur C) : 0,022
- Vitesse max. : 3,1 m/sec
- Contrainte de cisaillement : 2,5 lb/pi² (120 Pa)
- Longévité fonctionnelle : ≤ 36 mois (varie en fonction des conditions climatiques)

Curlex est une marque déposée de American Excelsior Company

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

